

AIR

Définition

Enduit d'étanchéité à l'air en pâte à projeter

Destination

- Amélioration énergétique de l'habitat
- Murs périphériques



les + produit

- + Mise en oeuvre simple et rapide
- + Traitement de l'étanchéité simplifié



DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



COMPOSITION

91% DE MATIÈRES PREMIÈRES D'ORIGINE NATURELLE

Carbonate de calcium, eau, argile

TENEUR EN C.O.V

Directive COV 2004/42/CE : Cat A/a Valeur limite UE : 30 g/L
Ce produit contient au maximum 1 g/L PAE

EMBALLAGE

Contient au moins 30% de plastique recyclé
Sac non recyclable

FABRICATION

Ce produit est fabriqué dans notre usine dont le système de management environnemental est certifié par l'Afnor



Beissier s'engage pour un développement durable de ses activités et a intégré la RSE au sein de sa stratégie. Notre société a atteint le niveau exemplaire sur le référentiel d'évaluation label Engagé RSE.



MISE EN ŒUVRE

DILUTION

Prêt à l'emploi
(Adapter la dilution selon le matériel utilisé sans dépasser 3%)

PRÉPARATION

Malaxer avant utilisation.

APPLICATION

▪ Conditions

Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C ou supérieure à + 35°C, et hygrométrie supérieure à 70% H.R.

▪ Machines

- *Machine airless* débit mini 5 litres/min (buses à partir de 5.35).

Ne nécessite pas de crépine ni de filtre pour la projection.

- *Machine à projeter* (buses à partir de 6 mm).

▪ Mode opératoire

1. Comblér les imperfections
2. Traiter les points singuliers
3. Projeter une première passe à 3 mm et laisser l'état brut
4. Laisser sécher
5. Renouveler la projection sur 3 mm
6. Ne nécessite pas de lissage

▪ Nettoyage du matériel

À l'eau avant séchage complet. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé. Ne pas éliminer dans l'environnement.

CONTRE-INDICATION

Ne permet pas le collage de plaques de type PSE.

CONSOMMATION MOYENNE

6 kg/m² (selon l'épaisseur d'application)

SUPPORTS

Béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivé.
Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (25.41 et 59.1) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.

TEMPS D'UTILISATION A 20°C

Illimité

TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT

Après séchage complet

Le temps de séchage peut varier en fonction de l'hygrométrie et de la température ambiante. Astuce séchage : Pour optimiser le séchage, utilisez un déshumidificateur d'air

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

COMPOSANTS

Enduit en phase aqueuse à base de polymères, charges minérales, additifs.

DENSITÉ

1,8 ± 0,1

pH

9 ± 1

COULEUR

Blanc

CLASSIFICATION

NFT T 36-005 - Famille III, classe 2

NORME

NF EN 1062 - Perméabilité V2 (ISO 7783 à 3 mm)

CLASSEMENT AU FEU

Euroclass A2 - s1, d0 - PV disponible sur demande.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ



Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contacts prolongés, il est recommandé de porter des gants de protection. Lors de l'application par projection, le port de lunettes et d'un masque est recommandé.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT

Sac 25 kg

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30°C), du soleil et de l'humidité. Bien refermer après usage. Conserver dans son emballage d'origine.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Date : **Septembre 2024**

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

