

# BOIS

## Définition

Enduit de réparation et de rebouchage pour le bois en poudre

## Destination

- Réparation des parties manquantes du bois
- Rebouchage de trous et fissures sur tous types de boiseries



## les + produit

- + Facile à préparer
- + Séchage rapide
- + Toute épaisseur
- + Très dur après séchage
- + Peut-être sculpté, percé et peint
- + Teintable au moyen de colorant universel
- + Ponçable
- + Blanc et Fin



## DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



### COMPOSITION

**67** DE MATIÈRES PREMIÈRES  
% D'ORIGINE NATURELLE

Carbonate de calcium, plâtre

### EMBALLAGE

100% carton recyclé  
100% recyclable

### FABRICATION

Ce produit est fabriqué dans notre usine dont le système de management environnemental est certifié par l'Afnor



Beissier s'engage pour un développement durable de ses activités et a intégré la RSE au sein de sa stratégie. Notre société a atteint le niveau exemplaire sur le référentiel d'évaluation label Engagé RSE.



## MISE EN ŒUVRE

### DILUTION

50 % - Soit 0,50 litre d'eau pour 1 kg de poudre.

### PRÉPARATION

Verser progressivement la poudre dans l'eau en agitant jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

### APPLICATION

#### ▪ Conditions

Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C ou supérieure à + 35°C, et hygrométrie supérieure à 80% H.R.

#### ▪ Outils

Couteau de peintre

#### ▪ Nettoyage du matériel

À l'eau avant séchage complet. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé. Ne pas éliminer dans l'environnement.

### RECOMMANDATIONS

Sur bois tendre ou friable il est conseillé d'appliquer un durcisseur de fond

### CONSOMMATION MOYENNE

1 kg de poudre comble 1 volume de 1 litre  
(selon l'épaisseur d'application)

### SUPPORTS

Tous types de bois y compris aggloméré, contreplaqué, médium... (neufs ou anciens, bruts ou peints).

*Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1, 59.4 et 42.1) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.*

### RECOUVREMENT

Impression, peinture intérieure/extérieure, peinture bois, vernis, lasure

### TEMPS D'UTILISATION À 20°

30 min

### TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT

Après séchage complet  
(environ 3 heures à 5 cm)

*Le temps de séchage peut varier en fonction de l'hygrométrie et de la température ambiante. Astuce séchage : Pour optimiser le séchage, utilisez un déshumidificateur d'air*

## RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

### COMPOSANTS

Liants hydrauliques, charges minérales, résines synthétiques et additifs.

### pH

10 ± 0,5

### COULEUR

Blanc

### CLASSIFICATION

NFT T 36-005 - Famille IV, classe 4c

### NORME

NF EN 16566

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ



Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contacts prolongés, il est recommandé de porter des gants de protection. Fiche de données de sécurité disponible sur [www.beissier.fr](http://www.beissier.fr) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

### CONDITIONNEMENT

Boîte 1 kg

### CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30°C), du soleil et de l'humidité. Bien refermer après usage. Conserver dans son emballage d'origine.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Date : **Janvier 2025**

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

