

# J PÂTE

## Définition

Enduit de traitement des bandes à joint en pâte

## Destination

- Traitement des bandes à joint
- Lissage des fonds



## les + produit

- + Bonne glisse
- + Positionnement facile de la bande
- + Excellente adhérence
- + Ponçage facile
- + Fin



## DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



### COMPOSITION

**97** % DE MATIÈRES PREMIÈRES D'ORIGINE NATURELLE

Carbonate de calcium, eau, talc, argile, amidon

### TENEUR EN C.O.V

Directive COV 2004/42/CE : Cat A/a Valeur limite UE : 30 g/L  
Ce produit contient au maximum 1 g/L PAE

### EMBALLAGE

Contient au moins 30% de plastique recyclé  
Non recyclable

### FABRICATION

Ce produit est fabriqué dans notre usine dont le système de management environnemental est certifié par l'Afnor



Beissier s'engage pour un développement durable de ses activités et a intégré la RSE au sein de sa stratégie. Notre société a atteint le niveau exemplaire sur le référentiel d'évaluation label Engagé RSE.



## MISE EN ŒUVRE

## DILUTION

Prêt à l'emploi

## APPLICATION

## ▪ Conditions

Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C ou supérieure à + 35°C, et hygrométrie supérieure à 70% H.R.

## ▪ Outils

Platoir, lame à enduire, couteau de peintre, rouleau à enduire, banjo

## ▪ Nettoyage du matériel

À l'eau avant séchage complet. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé. Ne pas éliminer dans l'environnement.

## RECOMMANDATIONS

Vérifier le bon état des surfaces à traiter (vis).

## CONSOMMATION MOYENNE

0,45 kg/mètre linéaire  
(selon la rugosité des fonds)

## SUPPORTS

Plaque de plâtre cartonnée.

Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (25.41, 59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.

## RECOUVREMENT

Enduit, impression, peinture, revêtements muraux légers.

## TEMPS D'UTILISATION À 20°

Illimité

## TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT

Après séchage complet

Le temps de séchage peut varier en fonction de l'hygrométrie et de la température ambiante. Astuce séchage : Pour optimiser le séchage, utilisez un déshumidificateur d'air

## RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

## COMPOSANTS

Enduit en phase aqueuse à base de polymères, charges minérales, additifs.

## DENSITÉ

1,7 ± 0,1

## pH

8 ± 1

## COULEUR

Blanc

## CLASSIFICATION

NF T 36-005 - Famille III, classe 2

## NORME

NF EN 16566  
NF EN 13 963, type 3A

## CLASSEMENT AU FEU

Euroclass A2 - s1, d0 - PV disponible sur demande.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ



Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contacts prolongés, il est recommandé de porter des gants de protection. Fiche de données de sécurité disponible sur [www.beissier.fr](http://www.beissier.fr) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

## CONDITIONNEMENT

Seau 7 kg

## CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30°C), du soleil et de l'humidité. Bien refermer après usage. Conserver dans son emballage d'origine.

0380	CE	12	Matériaux de jointement pour plaques de plâtre EN 13963 : 2014 Type 3A	
			PRESTONETT J PATE	
BEISSIER Quartier de la gare - 77760 LA CHAPELLE LA REINE				
Réaction au feu			A2-s1, d0	
Résistance à la flexion			PND	

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Date : **Janvier 2025**

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

