

**Recouvrement
3H**



R 3^H Reboucheur rapide

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Définition

Enduit de rebouchage à séchage rapide en poudre

Destination

Intérieur

- Rebouchage de trous et fissures
- Lissage partiel

Application manuelle



Utilisation



Épaisseur d'application



Temps d'utilisation



Dilution



les + produit

- + Sans grumeaux
- + Excellente adhérence
- + Sans retrait
- + Recouvrement rapide
- + Ponçable
- + Blanc
- + Fin

MISE EN ŒUVRE

DILUTION 45 % - Soit 0,45 litre d'eau pour 1 kg de poudre

PREPARATION Verser progressivement la poudre dans l'eau en agitant jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

APPLICATION

Conditions Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C ou supérieure à + 35°C, et hygrométrie supérieure à 70 % H.R.

Outils Lisseuse, lame à enduire, couteau de peintre.

Nettoyage du matériel À l'eau avant séchage complet. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé. Ne pas éliminer dans l'environnement.

EPAISSEUR D'APPLICATION 4 cm

CONSUMMATION MOYENNE 0,9 kg de poudre comble 1 volume de 1 litre (selon la rugosité des fonds)

SUPPORTS Béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture.

Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.

RECOUVREMENT Impression, peinture, revêtements muraux légers.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



R 3^H Reboucheur rapide

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

COMPOSANTS	Enduit en poudre à base de ciment, liant organique, fibres, charges minérales, additifs.
pH	Au délayage : 11 ± 1 - après séchage : 9 ± 1
COULEUR	Blanc
TEMPS D'UTILISATION A 20°C	Environ 35 minutes
TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT	Environ 3 h à 20°C - HR à 55 % (pour 4 cm d'épaisseur)
CLASSIFICATION	NF T 36-005 - Famille III, classe 3
NORME	NF EN 16566
C.O.V.	< 0,5 g/l (pae)

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ



Danger – Contient du ciment
 Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque de graves lésions des yeux.
 Éviter de respirer les poussières. Porter des gants de protection appropriés. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur www.quickfds.com

CONDITIONNEMENT

Sac 15 kg et 5 kg

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30°C), du soleil et de l'humidité. Bien refermer après usage. Conserver dans son emballage d'origine.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : Avril 2021

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.